



# VOLCANSELLO HÍBRIDO

## SELLADOR PARA JUNTAS DE FIBROCEMENTO

**Volcansello Híbrido, Sellador para Juntas de Fibrocemento** es un sellante monocomponente de alto rendimiento con tecnología Polímero Silano Terminado (STP), de curado con humedad.

**Volcansello Híbrido, Sellador para Juntas de Fibrocemento** es una nueva generación de selladores libres de disolventes e isocianatos, que reúne las mejores propiedades mecánicas de un sellador de poliuretano y de un sellador de silicona, convirtiéndose en el producto ideal para el sellado de superficies porosas y no porosas de materiales para la construcción.

**Uso interior y exterior, resistente a los rayos UV.**

### Propiedades

- Fácil aplicación, aún en bajas temperaturas
- Amigable con el medio ambiente
- Sin disolventes ni isocianatos
- Sin liberación de componentes orgánicos volátiles (VOC)
- Sin pérdida de volumen
- Sin formación de burbujas
- Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento
- Gran estabilidad dimensional
- Resistente a los productos químicos
- Se puede pintar con todo tipo de pinturas
- Aplicable sobre zonas húmedas
- Excelente adherencia a materiales de construcción porosos y no porosos

### Información Técnica

Base Química:	Polímero Silano Terminado
Peso Específico: (ASTM D 1045-86)	1,38 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Tiempo de formación de piel: (25°C y 50% HR)	30 min
Dureza Shore A: (ASTM D 53505)	35 ± 5
Elongación al Corte (%): (DIN 53504)	>400
Resistencia a la Tracción (MPa): (ASTM D412)	1,50
Módulo de elasticidad 100 % (MPa): (ASTM D412)	0,8
Temperatura de Aplicación:	+5°C a + 35°C
Resistencia a la Temperatura:	-40°C a + 90°C
Rendimiento	24 metros lineales (rendimiento aproximado basado en cordón 5 mm x 5 mm)



FÁCIL  
APLICACIÓN



RESISTE RAYOS UV  
E INTERPERIE



ALTA  
ADHERENCIA



PINTABLE

## Método de Aplicación:

La superficie de aplicación debe estar sólida, limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa.

Corte el extremo del paquete de papel de aluminio, inserte en la pistola selladora y coloque la boquilla. Corte la boquilla en ángulo con una abertura de acuerdo al diámetro deseado del cordón. Extruya VolcanSello Híbrido en la junta, asegurándose de que entre en contacto total con los lados del material que se desea sellar, evitando así que quede aire atrapado y asegurando la adherencia adecuada. Para una terminación uniforme, pasar suavemente una espátula retirando el exceso de sellante. Para aplicaciones de terminación de fachadas, se recomienda utilizar cinta de enmascarar. Limpiar inmediatamente después del uso las herramientas utilizadas con un limpiador de adhesivo disolvente. Una vez curado sólo se puede retirar en forma mecánica.

## Usos:

**Volcansello, Sellador Híbrido para Juntas de Fibrocemento**, es adecuado para sellar diversos materiales entre sí tales como: metal, aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón

- Sello entre placas de fibrocemento Volcanboard®
- Sello entre placas Durafront®
- Sello de encuentro Volcanita® a muros de hormigón, albañilería y a estructura de acero
- Sellado entre placas VolcanSiding® Color Plus
- Sello de puertas y ventanas
- Juntas de conexión de estructuras de madera y metal
- Instalación y sellado de elementos de fachada
- Aplicación de sello en baños y cocinas
- Sello de fachadas de edificios
- Sellado de techumbres
- Juntas de hormigón

## Empaque

Cartucho de 600ml

## Color

- Blanco
- Gris

## Almacenaje y Conservación

Almacenar en un lugar fresco y seco.

La vida útil del producto es de 12 meses, almacenados a temperatura entre +5° C y +25°C.

## Seguridad y Salud

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Para obtener mayor información y consejos sobre manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad en su versión más reciente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y toda la información relativa a seguridad



[www.volcan.cl](http://www.volcan.cl) / asistencia técnica 600 399 2000    VolcanCL / [volcan.cl/sostenible](http://volcan.cl/sostenible)



Oficina General: Agustinas 1357, Piso 10, Santiago / Tel.: (56-2) 2483 0500. Sucursal Coquimbo: Ruta D-43 N°701, Bodega A2, Centro Empresarial, Barrio Industrial / Tel.: (56-2) 2616 2750  
Sucursal Valparaíso: Octava Avenida 1153, Placilla Oriente / Tel.: (56-2) 2483 0570. Sucursal Concepción: Camino a Coronel Km. 10, Megacentro San Pedro 5580, Módulo 18-E, San Pedro de la Paz / Tel.: (56-41) 238 7984. Sucursal Puerto Montt: Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Bodega 3°-4 / Tel.: (56-65) 224 5131