



Mecafino Plus

PRODUCTO EN BASE A YESO DE ELEVADA PUREZA Y EXCEPCIONAL BLANCURA PARA PROPORCIONAR EL MEJOR ACABADO SOBRE SUPERFICIES DE YESO MANUAL, PROYECTADO Y ALBAÑILERÍA.

Mortero Mecafino Plus es un producto fabricado para VOLCAN® por Placo España. Es un yeso especialmente formulado con aditivos y agregados, de granulometría fina y fraguado lento, para amasar con mezclador y de aplicación manual, que se utiliza como pasta para enlucidos de terminación sobre diversos soportes.



NO COMBUSTIBLE



SISTEMA DE APLICACIÓN SENCILLO, SIN INTERRUPCIONES NI TIEMPOS DE ESPERA



AISLAMIENTO TÉRMICO



AISLAMIENTO ACÚSTICO



PERMITE PINTURA



ALTO RENDIMIENTO DEL MATERIAL Y DEL OPERARIO



ELEVADAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS



GRAN PLANITUD FINAL EN SUPERFICIE

Producto

Pasta para enlucido de terminación de fraguado lento.

Composición

Mezcla en base a yeso con aditivos y agregados de granulometría fina.

Color

Blanco.

Presentación

Sacos de 17 kilos

Certificación

Mecafino Plus se fabrica conforme a la norma europea UNE-EN 13.279-1:2006 "Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción", designado como tipo C6 (Yeso para su aplicación en capa fina) según la denominación europea y como YE/T (Yeso de Terminación o Enlucido) según la denominación tradicional.

En cuanto a reacción al fuego, Mecafino Plus está clasificado como Euroclase A1 (No contribución al fuego).

Especificaciones técnicas

Propiedades	Especificaciones
Índice de pureza	>75%
Granulometría	0 -0,2 mm
Relación agua / yeso	< 0,8 lt / Kg
Resistencia mecánica a la compresión	≥ a 2N / mm ²
Resistencia mecánica a la flexión	≥ a 1N / mm ²
PH	= 0 > 6

Usos

Complemento para ser aplicado de forma manual, con llave posteriormente a Yeso Pro.

Mecafino Plus

Ventajas

- Sistema de aplicación sencillo sin interrupciones ni tiempos de espera.
- Alto rendimiento del material y mayor productividad del operario.
- Excelente terminación logrando superficies muy planas.

Almacenaje y conservación

- Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Aplicación

Preparación del Soporte

- Mecafino Plus debe ser aplicado después de un endurecimiento suficiente de la capa de Yeso Proyal XXI, Súper Volcán o Express. (Habitualmente 4 horas en condiciones atmosféricas normales), y no después de 24 horas.

Puesta en Obra

- Mezclar el producto con agua en la relación indicada en las características técnicas, espolvoreando el yeso sobre el agua.
- Amasar enérgicamente y preferentemente por medios mecánicos (aunque admite el amasamiento manual sin problemas) hasta que la pasta tome un aspecto homogéneo.
- Aplicar el producto con una llana de lucir, formando una capa que cubra al 100% la superficie base; el espesor será variable según las necesidades de cada punto. Dejar secar ligeramente antes de aplicar la siguiente mano.
- La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 40°C. Se recomienda no utilizar lijadoras industriales antes de proceder al pintado posterior.

Pintado

- Para aplicación posterior de pinturas deberán seguirse las recomendaciones del fabricante de pinturas y la propiamente especificada por el pintor para este tipo de soportes.
- Se recomienda no usar lijadores industriales antes del pintado final.

