

MASILLA PRO



MASILLA PRO PARA REALIZAR JUNTURAS CON EXCELENTE TRABAJABILIDAD Y ACABADO.



PREPARACIÓN CON
MEZCLADOR MECÁNICO



TERMINACIÓN
PERFECTA



APLICACIÓN MANUAL
O MECANIZADA

La Masilla Pro en polvo Volcán es un producto listo para mezclar, especialmente indicado para la realización de la junta invisible en planchas Volcanita®.

Producto

Producto en polvo listo para mezclar.

Composición

Formulado a partir de yeso y aditivos especiales.

Color: Blanco.

USOS:

Aplicación uso interno:

- Tratamiento de juntas de placas de Volcanita.
- Reparación superficial de Volcanita.
- Retape de clavos y tornillos en Volcanita.
- Encuentros de tabique-tabique, tabique-cielo y muros-tabiques.

CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de trabajo: 90 minutos.
- Preparación con mezclador mecánico en tineta.
- Permite su aplicación manual o mecanizada.
- Presenta una excelente adherencia y terminación.
- Acepta cualquier tipo de terminación, ya sea pintura, papel mural, pasta muro u otro.

PRESENTACIÓN:

OBSERVACIONES:

- Tiempo de Trabajo aproximado: 90 min
- Consumo aproximado: 0,24 kg/m² (placa)
- Rendimiento aproximado: 86 ml
- Dosificación recomendada: 1 litro de agua por 1,4 kg de Masilla Pro.

ALMACENAMIENTO:

1. Ubicar los sacos bajo techo, ventilado, en superficie nivelada y protegida de la humedad y luz solar.
2. La duración del producto es de 6 meses (saco cerrado) a partir de fecha de fabricación, indicado en el envase, bajo condiciones óptimas de almacenamiento.

Nombre	Peso/saco (Kg)	Unidad de despacho	Sacos por unidad de despacho	Peso por pallet (Kg)
Masilla Pro	25	Pallet	60	1500



VOLCAN®

PREPARACIÓN:

1. Vierta 9 litros de agua en un recipiente plástico de dimensiones estándar (alrededor de 30 cm. de alto x 30 cm. de diámetro), limpio y sin residuos, lo que equivale a 13,5 cm. de altura de agua medido internamente desde su base.
2. Espolvoree con la mano la mitad del saco de Masilla Pro (12,5 kg aprox.) en el recipiente con agua (el saco está demarcado justo a la mitad para que sea más fácil su división en dos). Hágalo de modo que quede uniformemente repartido, hasta que el producto aflore a la superficie y dejar reposar aproximadamente 5 minutos para que el polvo se hidrate.
3. Transcurridos los 5 minutos mencionados, introducir un agitador mecánico y mezclar entre 1 a 3 minutos hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Masilla Pro no debe ser mezclado o aditivado con otros productos.

APLICACIÓN TRATAMIENTO JUNTAS:

El producto se puede aplicar de forma manual (con espátula) o mediante el sistema mecanizado(*) (dispensador Huincha rápida y complementos). Una vez utilizada toda la mezcla o terminada la faena, se debe limpiar el recipiente y herramientas para la próxima preparación.

(*) no utilizar con sistema encintadora tipo bazooka.

Sobre cinta de papel microperforada Volcán:

1. Con una llana, extender una abundante capa de Masilla Pro en la unión de placas Volcanita.
2. Sobre la Masilla, adherir la cinta de papel Volcán, previamente humectada, de forma centrada a la junta.
3. Retirar el excedente con una espátula y dejar secar.
4. Aplicar una capa de Masilla Pro a modo de enlucido, usando llana o espátula con un ancho de unos 30 cm. Dejar secar y lijar.
5. Finalmente aplicar una segunda mano de terminación similar a la anterior, pero con un ancho mayor.

Sobre cinta de fibra de vidrio Volcán:

1. Aplicar la cinta de fibra de vidrio Volcán en forma centrada directamente sobre la unión de placas Volcanita, sobre la superficie rebajada de las mismas.
2. Aplicar una capa de Masilla Pro cubriendo la unión, usando llana o espátula con un ancho de unos 30 cm. Dejar secar y lijar.
3. Finalmente aplicar una segunda mano de terminación similar a la anterior, pero con un ancho mayor.

Productos complementarios

Cinta de papel microperforado Volcán



Cinta fibra de vidrio Autoadhesiva Volcán



Esquinero flexible Levelline.



Vida útil:

12 meses desde la fecha de fabricación indicada en el envase.

Seguridad:

Producto debe aplicarse usando guantes y lentes de seguridad.

Para más información, descargar Hoja de Datos de Seguridad desde la página web de Volcán.

www.volcan.cl