



Mayor
Productividad



Para uso
exterior



Resistente a
la humedad



Exposición a la
intemperie
x 12 meses

Descripción

La Cinta de Unión Volcoglass X (Glasroc® X) es una cinta autoadhesiva de alto desempeño, diseñada para el tratamiento de juntas en sistemas de fachada Volcoglass X.

Composición

La Cinta de Unión Volcoglass X está hecha en base a varias capas de polímeros con refuerzo especial.

El adhesivo considera una dispersión especial, sensible a la presión y lleva un film protector.

Áreas de aplicación

- Sistemas de Fachada de Aplicación Directa (DAFS)
- Fachadas con sistema de aislación exterior (EIFS o SATE)
- Fachadas ventiladas

✓ **Direct Applied**
(DAFS / Sistema de aplicación directa)



✓ **EIFS o SATE**
Sistema de aislación exterior



✓ **Sistema de Fachada Ventilada**



Información de producto

- Ancho: 60 mm.
- Largo: 25 m.
- Color: Blanco con impresión azul.
- Peso: 24 g/m (0,61 kg por rollo).
- Espesor: 0,65 mm.
- Caja dispensadora de 182 x 161 x 74 mm.

Características Técnicas

- Compatible con morteros: Si.
- Resistencia a la tracción: 150 N/50 mm.
- Elongación: 30%.
- Reacción al fuego: Clase E (EN 13501).
- Estabilidad UV: 12 meses.
- Tiempo abierto: 12 meses.
- Impermeabilidad: Clase W1 (EN 13984).
- Sello a lluvia: >1050 Pa (EN 1027).
- Sello al agua: Passed (EN 1928).
- Sello al viento: an < 0,1 m³ (EN 1026).
- Sd: 0,6 to 21 m (EN 12572) variación de humedad.
- Rango de temperatura para aplicación: -10°C to + 45°C. (cuidado especial bajo + 5°C).
- Rango de temperatura para operación: -40°C to + 80°C.

Almacenamiento y embalaje

- Vida útil: 24 meses en su embalaje original.
- Almacenamiento: En lugar seco, entre +5°C y +25°C, humedad <50%.

Instalación

- La superficie debe estar limpia y seca.
- Cortar con cuchillo o tijeras.
- Retirar el film protector y adherir firmemente.
- Trabajar de abajo hacia arriba.
- Temperaturas de instalación de -10°C a +45°C.
- Evitar hielo o humedad en la superficie al instalar.
- Nunca retirar la cinta una vez instalada sobre Volcoglass X, ya que puede dañar la superficie del sustrato.

Para mayor información, consultar manual de instalación de sistema de fachadas Volcoglass X.

Terminación

La cinta debe recubrirse dentro de 12 meses desde su instalación con terminación Direct Applied, sistemas SATE/EIFS o fachadas ventiladas.

Salud y medioambiente

- El producto no contiene sustancias peligrosas.
- En contacto con la piel, esta puede ser limpiada con agua y jabón.
- Los residuos adhesivos se pueden remover con solvente.
- Los restos de la cinta pueden ser dispuestos como residuo no peligroso, según normativa local.

Asegúrese de usar la edición más nueva de esta ficha técnica. Para fichas de seguridad e información adicional, visitar la web de Volcán:

<https://volcan.cl/>

<https://volcan.cl/volcoglassx/>